

# Isola Tagshingel Kantet

Taktekking for skråtak ned til 15° takvinkel

## Beskrivelse:

Isola Tagshingel er en asfalttagbeklædning, der produceres med en glasfiberstamme mættet med polymermodificeret bitumen. Undersiden er belagt med vandafvisende sand. Oversiden er belagt med skifersand. Et avanceret klæbesystem i sandoverfladen sikrer, at sammenklæbningen sker straks. Den øvre del af bagsiden er belagt med plastfolie, der giver et glidelag, så der ikke sker en sammenklæbning i pakkerne og til underlaget.



## Brugsområde:

Benyttes til kolde og ventilerede tagkonstruktioner, ned til en tagvinkel på 15°. Ved en tagvinkel fra 15° til og med 18° skal der altid benyttes Isola Isokraft Xtreme underlagsbelægning. Selvom Isola tagshingel kan monteres direkte på træunderlag ned til 19° tagvinkel anbefaler vi, at der anvendes Isola Isokraft Xtreme som underlag. Det fremmer nemlig arbejdsprocessen, at undertaget kan udlægges i samme tempo som træunderlaget monteres, derved står bygningen maksimalt beskyttet i hele perioden indtil tagshingel taget er færdiggjort.

## Lager:

Produktet lagres på jævnt underlag og bør ikke udsættes for direkte sollys. Paller må ikke sættes ovenpå hinanden

## Montering:

Monteres på solidt underlag af ru plader med not og fer, OSB-plader, krydsfiner eller lignende. Folien på bagsiden skal ikke rives af. Ved temperaturer under +5 °C skal klæbefelterne forvarmes. På grund af farvenuancer skal der bruges tagshingels fra samme produktionsserie.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Godkendelser og Garanti



# Isola Tagshingel Kantet

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Indhold pr. pakke	3,15	-
Byggeøjde	143	mm
Bredde	1000	mm
Dækningsareal	0,143	m <sup>2</sup>
Materiale	Glasfiberstamme mættet med polymermodificeret bitumen	
Enhed pr. m <sup>2</sup>	7,45	stk
Mindste tagvinkel	15	°
Overflade	Skifersten	-
Tykkelse	3	mm
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9550	g

Varenummer	Farve
503025	Rustik rød
503013	Sort

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Slagregntæthed	NT Build 421	Pa	350
Modstand mod UV	EN 544	-	Godkendt
Dimensionsstabilitet (mm)	EN 544	-	± 3
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Trækstyrke Langs	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Trækstyrke Tværs	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Rivstyrke, tværs	EN-544	N	120 ± 20
Bestandighed mod mekanisk modstand	EN 1297	-	Bestået
Vedhæft af granulat	EN-544	g	< 1,2
Sig etter aldring/Varmesig	EN-544	mm at 90 °C	< 2
Vannabsorbsjon	EN-544	%	< 1
Vandtæthed/Bitumenindhold	EN-544	g/m <sup>2</sup>	1300
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen

