

Isola Selvbygger 3°

Tagdækning til skråtage ned til en tagvinkel på 3°

Beskrivelse:

Selvbygger er en ét-lags tagbelægning med en kraftig stamme af polyesterfilt kombineret med glasfilt. Stammen er imprægneret og belagt med SBS elastomerasfalt på begge sider. Oversiden er belagt med skifergranulat. Undersiden er dækket med plastfilm, der fungerer som et glidelag mod underlaget. En 10 cm kant på over- og undersiden har selvklæbende klæbeasfalt og aftageligt overlapspapir.

Brugsområde:

Isola Selvbygger er beregnet til tage med fald helt ned til 3°. Ved renovering kan den gamle tagpap beholdes. Produktet har et selvklæbende overlap.

Lager:

Lagres stående, beskyttet mod UV og fugt.

Godkendelser og Garanti



Montering:

Laveste monteringstemperatur er 0 °C, men ved temperaturer lavere end 5 °C skal klæbekanterne aktiveres med varmluft. Samlingerne kan presses tætte, også i køligt vejr, men må ikke forsegles i regnvejr. Ved montering ved temperaturer under 10 °C bør rullerne opbevares ved stuetemperatur eller forvarmes. NB: Der skal bruges varme til svejsning af overlap og alle samlinger ved brug på terrasser.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør:

Isola ATB Fugemasse 300ml
Flexitett

Isola Selvbygger 3°

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	1000	mm
Længde	7000	mm
Vægt (pr enhed)	29600	g
Tykkelse	3,4	mm

Varenummer	Farve
521113	Sort
521101	Skifer grå
521124	Tegl rød

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Ekstern brandydelse iht. EN 13501-5	EN 13501-5	-	Broof (t2) på underlag av tre
Brudforlængelse Langs	EN: 12311:1	%	35 ± 10
Brudforlængelse Tværs	EN: 12311:1	%	45 ± 10
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	None
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	700 ± 150
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	20
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	410 ± 50
Rivstyrke, tværs	EN-12310-1	N	440 ± 60
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Skjærestyrke i skjøt	EN-12317-1	N/50 mm	700 ± 150
Spaltstyrke i skjøt	EN-12316-1	N/50 mm	80 ± 25
Trækstyrke Langs	EN-12311-1	N/50 mm	710 ± 100
Trækstyrke Tværs	EN-12311-1	N/50 mm	610 ± 80
Vandtæthed	EN-1928	-	Bestået

